



## HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

# 8.0 Oz. Laminada

Fecha: 3-Mar-2009

Tela de tejido plano de Polipropileno

### Esquema



### Datos técnicos

Propiedades	Unidad de medida	Valores	Método de Prueba
Peso	Gr./m <sup>2</sup>	305 (±5%)	ASTM D-3776
Construcción en Pie	Cintas/cm	4.0 (± 1 cinta)	ASTM D-3775
Construcción en Trama	Cintas/cm	5.0 (± 1 cinta)	
Resistencia a la tensión en Pie	Lb/pulgada	360	ASTM D-4632
Resistencia a la tensión en Trama	Lb/pulgada	260	
Elongación en Pie	%	18% Mínimo	
Elongación en Trama	%	10% Mínimo	
Exposición de U.V.		> 70%, después de 1200 hrs. expuesto a rayos ultravioleta	ASTM D-4355
Ancho de la tela	MI	0.92, 0.97, 1.02, 1,07 ...	
Longitud del rollo	MI	600 (±50)	ASTM D-3774
Diámetro del núcleo	Cm	4	

### **Aplicaciones:**

Para manufactura de componente de (contenedores flexibles de polipropileno)

La información y recomendaciones indicadas aquí fueron determinadas por Polinal en un análisis anterior. Polinal no hace ninguna garantía que concierne la exactitud de esta información; por lo tanto Polinal no hace ninguna garantía del funcionamiento del producto implícito o explícito.